

# FICHA TÉCNICA

Cimentinho Branco Precon



## TEMPERATURA DE TRABALHO PARA APLICAÇÃO:

Do ambiente: 5° a 40°C.

Da base: 5° a 30°C.

## ATENÇÃO:

Não utilizar este produto em concreto estrutural.

Utilizar equipamentos de proteção, como óculos luvas de borracha.

Em caso de contato com os olhos, lave imediatamente com água em abundância e procure orientação médica.

Em caso de ingestão, procure imediatamente orientação médica.

## DESCRIÇÃO E INDICAÇÕES:

O CIMENTINHO BRANCO PRECON é um aglomerante hidráulico de altíssima qualidade, constituído de Cimento Portland branco adicionado de filler calcáreo. É recomendado para pequenos reparos em áreas internas e externas.

## COMPOSIÇÃO:

Silicato de Cálcio, sulfato de cálcio, aluminato de cálcio e filler carbonático.

## ESPECIFICAÇÃO:

Atende às especificações da Norma Técnica Brasileira – NBR 12989 – Cimento Portland Branco para a classificação de Cimento Portland branco não-estrutural.

## CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:

Resistência à compressão aos 28 dias:  $\geq 12$  MPa

## COR:

Branca.

## EMBALAGEM:

Sacos plásticos de 1 kg.

## VALIDADE:

180 dias após a data de fabricação impressa na embalagem.

## CONDIÇÕES DE ESTOCAGEM:

Manter em pilhas de até 1,5 m sobre estrado, em local protegido, seco e arejado e afastado das paredes em no mínimo 30 cm.